

FICHA TÉCNICA

Madera de Pino – Grado Col A (Libre de Médula)



The mark of
responsible forestry



1. Información General

Especie	: Pino Teada / Radiata
Origen	: Argentina – Chile
Clasificación	: Col A – Libre de Médula
Secado	: Horno (KD) 10–12% ±2% de contenido de humedad.

2. Descripción del Grado/Col A Libre de Médula

El grado Col A Libre de Médula proviene del aserrado del trozo con clasificación específica por apariencia y estabilidad. Se excluyen piezas que contengan médula visible y defectos que afecten la presentación final.

3. Características Permitidas

- Nudos sanos y firmes (limitados en cantidad y tamaño).
- Leves variaciones naturales de color propias de la especie.
- Pequeñas bolsas de resina no estructurales.
- Garantiza un 60% en promedio de material clear

4. Defectos No Permitidos

- Presencia de médula visible en la cara o canto.
- Nudos sueltos o de gran tamaño.
- Podredumbre o deterioro estructural.
- Mancha azul
- Grietas abiertas o fisuras estructurales.
- Deformaciones excesivas (torsión, arqueado o copa fuera de tolerancia)

5. Propiedades Físicas Aproximadas

- Densidad promedio: 500 – 560 kg/m³ al 12% CH..



6. Aplicaciones Recomendadas

- Revestimientos de alta apariencia.
- Molduras y terminaciones.
- Carpintería interior.
- Proyectos donde se requiera uniformidad estética y estabilidad dimensional.
- Producción de muebles



www.asun.cl

Prestigiosos clientes en Japón, Korea, Taiwán, Tailandía, China, Malasia, Europa, Medio Oriente, EE.UU, Canada, México y América Central.

ASUN Chile Ltda. Casa Matriz
Avenida Prat 199, Torrea A OF 1009 | Concepción - Chile - C.P. 4030000
Fono: (56) 41 - 2127780 mail: contacto@asun.cl



@aserraderos_unidos_asun

