

Madera de Pino



The mark of
responsible forestry



1. Información General

Especie	: Pino
Origen	: Argentina / Chile
Clasificación	: Mill Run Grade
Secado	: Horno (KD)

2. Descripción del Grado – Mill Run

El Mill Run Grade corresponde al aprovechamiento integral del trozo (rollo), incluyendo todas las tablas obtenidas durante el proceso de aserrado. No se realiza clasificación selectiva por apariencia, por lo que representa la mezcla natural de producción del aserradero.

3. Características y Defectos Permitidos

- Nudos sanos, nudos secos sin restricción.
- Presencia de médula en un 30% a 40%

No incluye: Mancha azul, torcedura, podredumbre activa, corteza y agujeros.

4. Propiedades Físicas Aproximadas

- Densidad promedio: 500 – 560 kg/m³ al 12% CH.
- Contenido de humedad: 10% – 12% (KD) ±2%.



5. Aplicaciones Recomendadas

- Construcción general no estructural.
- Fabricación de muebles
- Reprocesamiento y remanufactura.
- Embalajes y pallets.
- Revestimientos rústicos.



www.asun.cl

Prestigiosos clientes en Japón, Korea, Taiwán, Tailandía, China, Malasia, Europa, Medio Oriente, EE.UU, Canada, México y América Central.

ASUN Chile Ltda. Casa Matriz
Avenida Prat 199, Torre A OF 1009 | Concepción - Chile - C.P. 4030000
Fono: (56) 41 - 2127780 mail: contacto@asun.cl



@aserraderos_unidos_asun

