

## PINE KD S1S2E – PACKAGING GRADE



The mark of  
responsible forestry



### 1. Descripción General

Madera de Pino, clasificada bajo estándar S1S2E, destinada principalmente a aplicaciones de packaging y usos industriales.

### 2. Clasificación y Grado

Grado: Packaging  
Clasificación: S1S2E (Surfaced 1 Side, 2 Edges)

### 3. Contenido de Humedad

10% – 12% con una tolerancia de  $\pm 2\%$

### 4. Clasificación de Calidad

Clasificación: Clear  
Espesor: 11 mm  
Ancho: Según requerimiento del cliente  
Largo: Según requerimiento del cliente

### 5. Proceso y Terminación

Secado en horno (Kiln Dried – KD)  
Cepillado en una cara (S1S)  
Cepillado en dos cantos (2E)  
Se admite una cara con partidura suave, apta para procesos de moldurado  
Corte transversal (despunte) recto a 90°



## 6. Tolerancias Dimensionales

Espesor: -0 / +1 mm

Ancho: -0 / +1 mm

Largo: -0 / +1 mm

## 7. Características Permitidas

Nudos sanos, firmes y adheridos

Presencia de médula, siempre que sea sólida y estable

Mancha azul leve

## 8. Restricciones de Calidad

No se aceptan piezas fuera de las dimensiones especificadas

No se aceptan defectos que comprometan la estabilidad estructural del producto

## 9. Aplicaciones Recomendadas

Fabricación de pallets

Embalajes industriales

Componentes de packaging

Usos generales en la industria donde no se requiera grado estructural



[www.asun.cl](http://www.asun.cl)

**Prestigiosos clientes en Japón, Korea, Taiwán, Tailandia, China, Malasia, Europa, Medio Oriente, EE.UU, Canada, México y América Central.**

ASUN Chile Ltda. Casa Matriz

Avenida Prat 199, Torre A OF 1009 | Concepción - Chile - C.P. 4030000

Fono: (56) 41 - 2127780 mail: [contacto@asun.cl](mailto:contacto@asun.cl)



@aserraderos\_unidos\_asun 