



Tablero de Pino Finger Joint



1. Descripción del Producto

Tablero sólido fabricado a partir de listones de pino seleccionados, unidos mediante sistema finger joint y posteriormente encolados en canto (edge glued) para formar paneles estables y uniformes. Utilizado principalmente para muebles, carpintería interior, paneles decorativos, shelving y componentes de construcción interior.

2. Especie de madera

Pino (Pine) Origen: Argentina / Chile

3. Proceso de fabricación

- Selección y clasificación de la madera
- Secado en horno
- Corte y mecanizado finger joint
- Encolado longitudinal
- Encolado lateral (edge glued panel)
- Prensado mediante prensa hidráulica y/o tecnología de radiofrecuencia (RF press)
- Calibrado y lijado

Adhesivo: PVA / EPI para uso interior

4. Humedad

ES: 8% - 12%



5. Dimensiones estándar

Espesores : 15 mm / 18 mm / 20 mm / 25 mm / 30 mm / 40 mm
Anchos: 1200 mm
Largos : 2400 mm / 3000 mm

Tolerancias:

Espesor $\pm 0,3$ mm Ancho / Largo ± 1 mm

Medidas especiales: Se pueden fabricar otras dimensiones según requerimientos del cliente y especificaciones del proyecto.

6. Clasificación de calidad

CLEAR GRADE (A/A)

Calidad premium para aplicaciones visibles.

- Caras limpias y uniformes
- Libre de nudos visibles
- Sin médula
- Sin grietas ni defectos estructurales
- Color homogéneo
- Finger joints bien alineados

BC GRADE (Standard)

Una cara de mejor apariencia (B) y una cara más natural (C).

Cara B

- Nudos pequeños sanos permitidos
- Color relativamente uniforme
- Sin defectos estructurales

Cara C

- Nudos sanos permitidos
- Variaciones de color
- Reparaciones menores permitidas

7. Lijado

Lijado fino grano 150– 180 . Superficie lista para pintura, barniz o laminado.

8. Usos finales

- Fabricación de muebles
- Componentes de carpintería interior



www.asun.cl

Prestigiosos clientes en Japón, Korea, Taiwán, Tailandía, China, Malasia, Europa, Medio Oriente, EE.UU, Canada, México y América Central.

ASUN Chile Ltda. Casa Matriz
Avenida Prat 199, Torrea A OF 1009 | Concepción - Chile - C.P. 4030000
Fono: (56) 41 - 2127780 mail: contacto@asun.cl



@aserraderos_unidos_asun

